

Мастика битумная холодная для ремонта кровель и гидроизоляции AquaMast

ТУ 5775-065-72746455-2012

Описание продукции

Мастика битумная холодная для ремонта кровель и гидроизоляции AquaMast представляет собой многокомпонентную однородную массу, состоящую из битума, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Область применения

Предназначена для ремонтных работ на рулонной и мастичной кровлях; приклеивания материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и другим поверхностям.

Расход мастики зависит от типа выполняемых работ и составляет 0,8-1,8 кг/ м².

Основные физико-механические характеристики

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
|---|---------------|-------------|---------------------------------|
| Прочность сцепления с основанием, не менее: - с бетоном - с металлом | МПа | 0,1 0,1 | ГОСТ 26589-94 |
| Прочность сцепления между слоями, не менее: - рулонный материал – рулонный материал - рулонный материал – бетон | МПа | 0,1 0,1 | - - |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, не менее | кН/м | 0,1 | - - |
| Условная прочность, не менее | МПа | 0,2 | - - |
| Массовая доля нелетучих веществ, в пределах | % | 82-92 | По ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2008) |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | % | 100 | ГОСТ 26589-94 |
| Водопоглощение в течение 24ч, по массе, не менее | % | 2 | - - |
| Теплостойкость, не ниже | °С | 100 | ГОСТ 26589-94 |
| Условная вязкость, не ниже | с | 10 | ГОСТ 8420 |
| Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре 5 °С | - | трещин нет | ГОСТ 26589-94 |
| Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа | - | выдерживает | - - |
| Жизнеспособность, не менее | ч | 2 | ТУ 5775-065-72746455-2012 |

Производство работ

Работы производить при температуре от -5°С до +40°С. При температуре ниже +5°С мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток. Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять внутри жилых помещений.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Упаковка

Металлические евроведра по 18 кг / 10 кг / 3,5 кг/ картридж 310 мл.

